FICHA TÉCNICA

AERANTE 50

INCORPORADOR DE AR

DENOMINAÇÃO QUÍMICA

Lauril Sulfato de Sódio.

PROPRIEDADES E APLICAÇÕES

Aerante 50 é um aditivo a base de Lauril Sulfato de Sódio que proporciona formação de microbolhas de ar na massa, que permanecem no material no estado endurecido. Essa adição promove leveza na massa melhorando a trabalhabilidade, plasticidade, fluidez e redução do índice de exsudação e/ou segregação. Pode ser utilizado em argamassas projetadas, revestimento, assentamentos, concretos e etc.

MANUSEIO

É necessário o manuseio em local seco e com boa ventilação. Utilizar máscara contra pó e luvas de proteção

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Item de Análise	Unidade	Especificado	Método de Ensaio
Aparência Visual	-	Pó branco	-
Umidade	%	Máx. 1,5	MIA LQ 06
Densidade	(g/L)	350 – 450	MIA LQ 02
pH (solução à 1%)	-	9,5 – 10,5	MIA LQ 05

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

O Produto se mantém estável por 18 meses se armazenado em local fresco e arejado. Manter o produto em sacos sempre fechados, produto higroscópico. O produto segue em sacarias multifoliadas no peso de 25 kg.

CIMENTAL LTDA
Av. Industrial- n°463 Pq. São Pedro Cep:08586-150 – São Paulo-SP
qualidade@cimental.com.br